

## WATERPLUG



"WATERPLUG" quru tikinti hidroizolyasiya qarışığıdır, bərkimə zamanı genişlənmə nəticəsində sızmaların tez dayandırılması və tez bərkidilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

"Waterplug" TU 5745-001-77921756-2006 uyğun olaraq istehsal olunur (texniki xüsusiyyətlər üçün cədvələ baxın).

"WaterPlug". Texniki xüsusiyyətləri:

№ п. п.	Göstəricinin adı	Dəyər	Ölçmə üsulları
<b>1</b>	<b>Quru qarışığın texniki xüsusiyyətləri</b>		
1.1	Görünüş	mexaniki əlavələri (çirkləri) olmayan, boz rəngli sərbəst axan toz	TU 5745-001-77921756-2006
1.2	Rütubət, çəkiyə görə, %, artıq deyil	0,3	
1.3	Standart konsolidasiya edilməmiş (sıxılmamış)vəziyyətdə kütlə sıxlığı, kq/m <sup>3</sup>	1190±150	QOST 8735
<b>2</b>	<b>Harç qarışığının texniki xüsusiyyətləri</b>		
2.1	Quraşdırma vaxtı, dəq: - başlanğıc - tez deyil - bitmə - gec deyil	1,5,6	QOST 310.3
<b>3</b>	<b>Həllin texniki xüsusiyyətləri</b>		
3.1	Sıxlıq, kq/m <sup>3</sup>	2150±100	QOST 5802
3.2	Suya dayanıqlılıq işarəsi, ən azı	14	TU5745-001-77921756-2006
3.3	Sıxılma gücü, 28 gündən sonra MPa	16,0	QOST 310.4
3.4	Şaxta müqavimət dərəcəsi, dövrlər, ən azı	F200	QOST 10060.0
<b>4</b>	<b>Əlavə xüsusiyyətləri</b>		
4.1	İçməli su çənləri üçün uyğunluq	"Penecrit" və "Penetron"un sonrakı tətbiqi zamanı icazə verilir	SanPin (Sanitar normalar) 2.1.42652-10
4.2	Tətbiq temperaturu, °C, az deyil	+5	TU 5745-001-77921756-2006
4.3	Quru qarışığın saxlanma şəraiti	istənilən rütubətli otaqlarda -60 ilə + 50 ° C arasında	
4.4	Quru qarışığın saxlanmasına zəmanət müddəti, aylar, ən azı	18	
4.5	ultrabənövşəyi şüalara məruz qalma	Təsiri yoxdur	Ст. СЭВ 5852

Quru qarışığı "Waterplug" 5 və 25 kq-lıq hernetik (möhürlənmiş) plastik vedrələrdə verilir.