

PENEPURFOAM 65



Aşağı yapışqanlıqlı birkomponentli hidroaktiv inyeksiyaedici poliuretan qətran. Polimerizasiya reaksiyasının keçməsi üçün suyun olması mütləqdir. “PenePurFoam 65” qətranı “PenePurFoam 65” katalizatoru ilə birlikdə istifadə edilir. O, polimerizasiya üçün tələb edilən vaxtdan asılı olaraq, 2-5% kəmiyyətində tətbiq edilir. Su ilə kontakta girdikdə boş məkanı dolduraraq köpüklənir və qapalı incə hüceyrə quruluşuna malik olan sərt, suya davamlı qatı köpük əmələ gətirir.

Təyinatı:

- ✓ Tikinti konstruksiyaları vasitəsilə təzyiqli su sızmalarının qarşısının alınması;
- ✓ 0,15 mm-dən çox açıqlığı olan rütubətli statik çatların və bənd yerlərinin hermatizasiyası;
- ✓ Tikinti konstruksiyalarında su ilə dolmuş boşluqların hermatizasiyası.

Üstünlükləri:

- ✓ Həcmə əhəmiyyətli dərəcədə artırılması ilə su ilə aktiv reaksiya;
- ✓ Polimerizasiya prosesi üçün tələb olunan zamanın katalizatorun köməkliyi ilə sürətləndirilməsi imkanı;
- ✓ İstismar müddətinin + 5°C-dən +150°C-yə qədər olması.
- ✓ Dəniz suyuna və digər aqressiv mühitlərə qarşı davamlılıq

TEXNİKİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ:

GÖSTƏRİCİNİN ADI	DƏYƏRİ		SINAQ VASİTƏSİ
	PenePurFom 65	PenePurFom 65 Katalizator	
QƏTRANIN KOMPONENTLƏRİNİN GÖSTƏRİCİLƏRİ			
Sıxlıq , kq/m ³	1150±50	950±50	QOST 18329
Şerti özlülük, saniyə, çox olmamaqla	130 (ucluq 4 mm)	25 (ucluq 4 mm)	QOST 8420

QƏTRAN QARIŞIMININ VƏ KATALİZATORUN GÖSTƏRİCİLƏRİ		
Şərti yapışqanlıq, saniyə, çox olmamaqla	25 (ucluq 6 mm)	QOST 8420
1 saat sonra şərti yapışqanlıq, saniyə çox olmamaqla	30 (ucluq 6 mm)	
QƏTRAN QARIŞIMININ VƏ KATALİZATORUN SU İLƏQARŞILIQLI ƏLAQƏSİNİN GÖSTƏRİCİLƏRİ		
Həcmnin çoxalması, %-dən az olmamaqla	6000	TU 5775-012, 77919831-2015
Bərkimə müddəti, dəqiqə, çox olmamaqla	4	
ƏLAVƏ XÜSUSİYYƏTLƏR		
Qablaşdırma	Qatran – tutumu 20 kq. Katalizator – tutumu 1 kq.	
Saxlama və çatdırılma şərtləri	+5°C-dən +25°C-yə qədər temperaturda saxlamaq olar	
Zəmanətli saxlama müddəti	İstehsal edildiyi tarixdən - 24 ay; zavod qablaşdırmasının hermetikliyinin pozulmaması şərti ilə	

İSTİFADƏ ÜÇÜN TƏLİMAT

İş konstruksiya səthinin temperaturu +5° ilə +35° C arasında olduqda yerinə yetirilməlidir.

Zəminin təmizlənməsi

Calaq və çatlaq yeri yüksək təzyiqli su ilə yuyulmalıdır.

Nasosun hazırlanması

“EK-100 M” əl nasosundan, yaxud “EK-200” elektrik nasosundan istifadə edərək qətranla katalizatoru əvvəlcədən qarışdırmaq lazımdır.

İnyeksiyalamadan əvvəl nasosun hidravlik yağla yoxlanılaraq sirkulyasiya rejimində yuyulması aparılmalıdır. (Məsələn, Mobil HLP -68, yaxud onun analoqu vasitəsilə)

İnyektorların quraşdırılması

Adətən, QOST 19853 yağsökücülü metal inyektorlardan istifadə edilir. Dəlirlərin diametri inyektorların diametrindən 1-2 mm çox olmalıdır (məsələn, 10mm diametri olan inyektorda dəliyin diametri 11-12 mm olmalıdır).

- ✓ səthdə - 45 dərəcə bucaq altında təzyiqlə doldurulma üçün dəlik açmaq lazımdır. Dəliklər arasındakı məsafə və çat yerin, betonlanan “tikiş” yerinin kənarından olan məsafə konstruksiyanın 1/2 qalınlığını təşkil etməlidir.
- ✓ dəliklər sıxılmış hava vasitəsilə qazmanın qalıqlarından təmizlənməli və qıraq (son) inyektor quraşdırılmalıdır.
- ✓ şaquli və tavan zəminlərdə qətranın axmasının qarşısı alınmalı, bunun üçün çat yerinin ağzında 25x25 mm ensiz kanal hazırlanmalı və o, “Penecrete”, yaxud “Waterplug” harç qarışımı ilə doldurulmalıdır.

Qətranın hazırlanması

Qətran məhlulunun və katalizatorun hazırlanma temperaturu +17°C olmalıdır, çünki temperaturun aşağı düşməsi zamanı onların özlülük dərəcəsi artır.

- ✓ Katalizatorun miqdarı bərkimək üçün tələb olunan zamandan və suyun temperaturundan asılı olaraq müəyyən edilir. Katalizator olmadan qətrandan istifadə edilməsi yolverilməzdir. Qətran və katalizator qarışımının su ilə bərkiməsi üçün gerekli olan zamanı obyektin şəraitinə uyğun dəyərləndirmək tövsiyə edilir.

KATALİZATORUN KƏMİYYƏTİ	TEMPERATURDAN ASILI OLARAQ SU İLƏ REAKSİYAYA GİRMƏK MÜDDƏTİ		
	+5°	+15°	+25°
2%	10 dəqiqə	9 dəqiqə	6 dəqiqə
5%	5 dəqiqə	4 dəqiqə	3 dəqiqə

- ✓ 1 saat ərzində istifadə edib bitirmək mümkün olan miqdarda qətran məhlulu hazırlamaq üçün: qətranı katalizatorla birlikdə 3 dəqiqə ərzində əl ilə, yaxud aşağı sürətli drellə (dəqiqədə 300 dövryyə) qarışdırmaq lazımdır.

İNYEKSİYA İŞLƏRİNİN HƏYATA KEÇİRİLMƏSİ

Şaquli çatların qətran məhlulu ilə inyeksiyalanmasını aşağıdan yuxarıya doğru müntəzəm təzyiqlə doldurma ilə həyata keçirmək lazımdır.

- ✓ İnyeksiyalamanı təzyiqin yüksəlməsi baş verənə, yaxud qətran və katalizatorun köpüklənmiş qarışımı digər dəlikdən axana qədər aparmaq lazımdır.
- ✓ Növbəti inyektoru quraşdırmaq və inyeksiyalama prosesini davam etdirmək tövsiyə edilir.

- ✓ Qətran və katalizator qarışımının yapışqanlığının artması zamanı nasosun həlledici vasitəsilə (məsələn, 646 QOST 18188 həlledicisi) yumaq lazımdır.
- ✓ Əsas inyeksiyalamadan sonra polimerizasiya baş verməmişdən əvvəl artıq qətranla doldurulmuş inyektorlarla əlavə olaraq inyeksiyalama aparılmalıdır.
- ✓ İnyektorların çıxarılması zərurəti yarandıqda dəliklərin ağzı "Penecrete" harç qarışımı ilə doldurulmalıdır.

NASOSUN TƏMİZLƏNMƏSİ

Nasos və xortumları əvvəlcə həlledici ilə (məsələn, kisilol, yaxud 646 QOST 18188 həlledicisi ilə) yüksək təzyiq altında yumaq, sonra hidravlik yağla (məsələn, Mobil HLP-68, yaxud onun analoqu) təmizləmək lazımdır. Bərkimiş qətranı mexaniki yollarla təmizləmək tələb olunur.

TƏHLÜKƏSİZLİK QAYDALARI

Rezin əlcəklərdən, pambıq əlcəklərdən, qoruyucu eynəklərdən, qalın parçadan tikilmiş xüsusi iş geyimlərindən, çəkmələrdən istifadə edilməsi tövsiyə olunur. Qarışım dəriyə və ya gözlərə düşdüüyü təqdirdə dərhal su ilə yuyulmalı və həkimə müraciət edilməlidir.